

Informace o výrobku

ELASKON 30

ELASKON 30 je prostředek k domazávání a konzervaci ocelových lan.

Oblasti použití

ELASKON 30 je používán k ochraně při údržbě nejrůznějších ocelových lan. Oblasti použití jsou např. lana používaná v průmyslu, ale také lana u velkých strojů v lomech při povrchovém dobývání nebo u bagrů.

Pokyny pro zpracování

ELASKON 30 je dodáván v tekuté formě a může být nanášen stříkáním, natíráním, válečkem při normální teplotě na vyčištěný povrch lana. Před použitím nádobu dobře promíchat, sprej portřepat.

Vlastnosti

ELASKON 30 obsahuje bezaromatické rozpouštědlo. Po odpaření rozpouštědla se na povrchu lana vytvoří na omak pevný film. Elaskon 30 vytěsňuje vlhkost a disponuje velmi dobrou ulpívací schopností při optimálních antikoročních vlastnostech.

Elaskon Sachsen & Co.KG
für Spezi­alschmierstoffe
Lohrmannstraße 5-9
D-01237 Dresden
Tel: +49-351-285 75-0
Fax: +49-351-285 75-99
e-mail: info@elaskon.de
www.elaskon.de

**hnědavé zabarvení,
transparentní**

**vysoká přilnavost na
kovových površích**

**optimální ochrana
proti korozi**

univerzální nasazení

**snadná
zpracovatelnost**

skladování:

v originálním uzavřeném obalu při max. 30°C. Při skladování <+10°C před nanášením nejdříve ohřejte na ca 30°C a dobře promíchejte (homogenizujte).

dodává se v:

600 ml spray
8 kg hobok
25 kg hobok
185 kg sud

ELASKON 
Spezi­alschmierstoffe

Informace o výrobku *ELASKON 30*

Technické údaje

Stav 04/2010

Bod vzplanutí	ca 30°C	DIN ISO 22719
Bod skápnutí pevné hmoty (<i>ELASKON 20</i>)	přes 85°C	DIN 51801, část 2
Bod lámavosti (75 g/m ²) (pevné hmoty)	pod - 53°C	DIN 52012
Viskozita při 20°C	ca 100 mm ² /s	DIN 51562, část 1
Penetrace pevné hmoty (<i>ELASKON 20</i>)	130 1/10 mm	DIN 51580

Zpracování

Optimální teplota zpracování	20 - 30°C
------------------------------	-----------

Údaje obsažené v tomto výtisku jsou založeny na našich dlouholetých zkušenostech a znalostech. Udané hodnoty představují střední hodnoty a mohou se pohybovat v obvyklých výrobních tolerancích. Vyhraujeme si změny vzniklé dalším technickým vývojem. Z důvodu mnoha možných vlivů při zpracování a použití je nutné brát tyto údaje pouze jako doporučení. Právně závazné zajištění daných vlastností nebo vhodnost pro konkrétní způsob nasazení, není možné odvozovat z těchto údajů. Před vlastním nasazením doporučujeme provedení zkoušek.